



# QUICKFLEX



POLIURETANO	165°C	SACAR EN FRÍO / CALIENTE	Cuchilla Flex 45°	80 µm	5 SEGUNDOS
-------------	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------

## DESCRIPCIÓN

ESPELURA: Poliuretano mate 80 micras

SOPORTE: Poliéster auto-adhesivo transparente

NORMA: Oeko-Tex Label Standard 100 Clase 1  
 Oeko-Tex Label Standard 100 Clase 2 : réf 3502



## APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

## PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés

## UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con cuchilla una estándar de flex.
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicón, a 165°C - 5 segundos - fuerte presión.
4. Recoger el soporte cuando frío / caliente .

### LIMPIEZA

- Máximo 60° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : NO

### ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

