Chemica
HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

FICHA TÉCNICA
2025

ALLJET DARK

PELÍCULA DE TRANSFERENCIA EN CALIENTE IMPRIMIBLE BRILLANTE DEDICADA A LA PERSONALIZACIÓN DE TEJIDOS OSCUROS CON IMPRESORAS DE CHORRO DE TINTA

¿Le gustaría personalizar sus textiles con una impresora de inyección de tinta de oficina? Alljet Dark es una película de película de transferencia térmica imprimible con una superficie brillante y un tacto suave que es totalmente compatible con las impresoras de oficina.
impresoras de oficina. Es adecuado tanto para textiles de colores claros como oscuros.

ESPECIFIDADES

COMPOSICIÓN	CINE
ESPESOR	105-110 µm
SOPORTE	A3/A4

VENTAJAS DE PRODUCTOS

- Película de transferencia térmica especialmente desarrollada para su uso con impresoras de oficina
para su uso con impresoras de oficina
(impresoras de inyección de tinta). También compatible con tintas solventes / ecosolventes o láser.
- Las tintas se secan rápidamente → Ahorra tiempo.
- Buena cobertura.
- Suave al tacto.
- Adecuado para personalizar textiles claros y oscuros.

USO

TEXTILE	algodón poliéster Acrílico y fibras similares
TEMPERATURA Y TIEMPO	160°C - 320°F / 20s
PRESIÓN	Media
PELADO	Frío

RECOMENDACIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre respetar las instrucciones de la prenda.
- Lavar del revés para prolongar la vida del diseño.
- Esperar 24 horas antes del primer lavado.
- Evitar el uso de productos agresivos.
- No usar blanqueador.

Lavado	Planchado	Secadora
40°C / 104°F	Solo del revés	autorizado

PASO A PASO: CÓMO USAR SU PRODUCTO

PASO 1 - IMPRESIÓN Y CORTE :
Programe la impresión y el corte del material de imagen
sin utilizar el modo espejo. Defina las marcas de corte o corte manualmente.

PASO 2 - APLICACIÓN SOBRE EL TEJIDO:
Retire el material de soporte, coloque el motivo sobre el textil y protéjalo con papel siliconado. Presionar con una prensa a 160°C/320°F durante 20 segundos.

ALMACENAMIENTO

- El tiempo de almacenamiento recomendado es de un año.
- Almacenar el producto en un lugar seco a una temperatura de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- No exponer el producto a la luz solar, conservar en posición vertical.

NOTA: Siempre recomendamos hacer pruebas de corte, presión y aplicación antes de la producción.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE

Tél : +33(0)477 49 20 90 | info@chemica.fr | www.chemica.fr