



QUICKFLEX REVOLUTION®

LE SEUL FILM DE TRANSFERT UNIVERSEL À BASE D'EAU, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Ce film de transfert thermique doux et mat peut être appliqué sur tous les textiles, même sur le nylon.
A base d'eau, l'un des HTV les plus respectueux de l'environnement.

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	PU phase aqueuse
	ÉPAISSEUR	90 µm
	SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES

	SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
	LAME	Lame flex (45°)

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, polyester, polycoton, nylon
	TEMPS & TEMPÉRATURE	Mode rapide : 140°C/284°F -5s Basse temp. : 120°C/248°F - 20s Nylon : 1° pressage : 140°C/284°F - 5s / 2° pressage : 140°C/284°F - 15s
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	A froid ou à chaud

CERTIFICATIONS



STANDARD 100
CQ 909/2
IFTH
www.oeko-tex.com



Hors coloris or

Oui

Oui

LES PLUS PRODUITS

- PU à base d'eau.
- Lisse et doux au toucher.
- Lisse et doux au toucher.
- Convient à tous les types de tissus, y compris le nylon.
- Facile à couper, à écheniller et à décoller à chaud ou à froid.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE
 60°C / 140°F 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flex (45°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à froid ou à chaud.

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE