



MAGICPUFF

LA COLLECTION GONFLANTE QUI GARDE SON VOLUME MÊME APRÈS LAVAGE !

MAGICPUFF offre un effet 3D immédiat avec un volume homogène et un toucher doux. Facile à écheniller, il conserve son relief après lavage à 40°C. Disponible en versions lisse, pailletée, fluo et métallique.

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	PU
	ÉPAISSEUR	Classic : 160 µm Metallic : 150 µm Glitter : 230 µm

RÉGLAGES

	SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
	LAME	Lame flock (60°)

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, polyester, polycoton
	TEMPS & TEMPÉRATURE	Classic - Glitter 140°C ± 5°C- 284°F / 10s Metallic 140°C ± 5°C- 284°F / 10+5s
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	A froid ou à chaud (tiède/froid pour le metallic)

CERTIFICATIONS



STANDARD 100
CQ 909/2
IFTH
www.oeko-tex.com

Non



Oui



Oui

LES PLUS PRODUITS

- Une collection variée et complète.
- Facile d'utilisation (réglages commun).
- Lavage à 40°C pour tous.
-
-

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Non autorisé

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flock (60°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à chaud ou à froid. (sauf le metallic à tiède ou froid).

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE