



HOTMARK STRETCH

LE NOUVEAU FLEX TEXTILE HAUTE PERFORMANCE CONÇU POUR LES APPLICATIONS SUR TEXTILES EXTENSIBLES.

Grâce à son excellente extensibilité, son grand confort et sa remarquable finesse, il accompagne parfaitement les mouvements du vêtement tout en garantissant un rendu premium et une excellente tenue dans le temps.

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	PU
	ÉPAISSEUR	60 µm
	SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES

	SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
	LAME	Lame flex (45°)

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, polyester, polycoton, élasthane
	TEMPS & TEMPÉRATURE	155°C - 311°F / 20s
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	A froid

CERTIFICATIONS



STANDARD
100
CQ 909/2
IFTH
www.oeko-tex.com

Hors coloris fluo



Oui



Oui

LES PLUS PRODUITS

- Facile à écheniller.
- Ultra fin, remarquable finesse.
- Très extensible.
- Confort absolu.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flex (45°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à froid.

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE