



CARBON



POLYURETHAN



160°C



KALT



FLEX
45°



150µm



20 SEK.

PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Polyurethan - 150 Mikron

TRÄGER: Transparentes Polyester.

NORM:  Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klasse I.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern auch.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

WASCHEN

- Max 60° C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Nein

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesseraus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 160°C, 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyesterträger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

 **Chemica**
Heat transfers for textiles

VORSICHT: Wir empfehlen vor jeder Produktion Tests durchzuführen.