



# DUOFLEX



POLYURETHAN



165°C



KALT



FLOCK  
60°



460 µm



20 SEK.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Aufblasender zweifarbiger Polyurethan -  
460 Mikron

TRÄGER: Transparentes Polyester.



## GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern auch.

## PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Flokmesse-  
raus.
2. Entgittern Sie das geschnittene  
Motiv.
3. Das Bild wird bei 165°C, 20  
Sekunden bei Niederdruck auf das  
Kleidungsstück  
gepresst. Der Polyesterträger sollte  
durch ein Silikonpapier geschützt  
werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

## WASCHEN

- Max 40° C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder  
irgendwelchen aggressiven  
Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Nein

## LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem  
trockenen Raum, 15 -30°C,  
vor Sonneneinstrahlung  
schützen.

  
Heat transfers for textiles