



METALLIC



POLYURETHAN



145°C



KALT



FLEX
45°



60 µm



15 SEK.

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesser aus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 145°C 15 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyesterträger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

STÄRKE:  Polyurethanfolie mit Metallic-Effekt - 60 Mikron

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern auch.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.
- Um den Metalleffekt zu erhalten, dieses Produkt nie zweimal pressen.

WASCHEN

- Handwäsche in kaltem Wasser
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Nein
- Chemische Reinigung : Nein

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Chemica
Heat transfers for textiles