



UPPERFLOK



VISKOSE
FLOCK



160°C



KALT



Flock
60°



300 µm



20 SEK.

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Flockmesser aus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 160°C, 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

STÄRKE:  Viskose Flock Material (*samtiger Touch*) - 300µm

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

WASCHEN

- Max 90° C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Ja

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

 **Chemica**
Heat transfers for textiles