

UPPERFLOK

APPLIES ON


RECOMMANDÉ POUR

COTTON ● **POLYESTER** ● **ACRYLIC & SIMILAR FIBRES** ●
COTON ● *POLYESTER* ● *ACRYLIQUE & FIBRES SIMILAIRES* ●

APPLICATION

CONSEILS D'APPLICATION

1. **Cut the material in reverse with a flock blade**
Découper le film en miroir avec une lame flock
2. **Weed the excess material**
Écheniller l'excédent de matière
3. **Heat press on the garment at 160° C**
& Protect the polyester carrier with silicone paper
Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant avec un papier siliconé à 160°C



→ **160° C**

→ **20 Sec.**

→ **Medium Pressure**
Pression moyenne

→ **Peel Cold**
Pelage à froid

CARE & MAINTENANCE

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- **Always respect the garment's instructions**
Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- **Allow 24 hours after application before washing**
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage
- **Iron the backside only**
Repasser uniquement sur l'envers

WASH / LAVAGE

- **Max 90° C**
Lavage maximum 90°C
- **Preferably inside out**
Laver de préférence sur l'envers
- **Do not bleach**
Ne pas javelliser
- **Tumble-dry approved**
Sèche linge approuvé

STORE / STOCKAGE

- **Up to 1 year**
Jusqu'à 1 an
- **In a dry room (15-30° C)**
Dans un local sec (15-30°C)
- **Away from sunlight**
Protégé de la lumière
- **In vertical position**
Verticalement

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

THICKNESS:
Épaisseur : **Viscose Flock Fibres 300 microns**
Flock viscose fibres 300 microns

CARRIER:
Support : **Adhesive & Transparent polyester**
Polyester adhésif transparent



www.chemica.fr









chemica Heat transfers for textiles



NOTE: For best results, it is recommended to TEST prior to starting standard production


Ces recommandations sont fondées sur notre expérience. Nous vous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.

UPPERFLOK

 VISCOSE FLOCK	 FIBRES 300µm	 Flock 60°	 50cm x 20/5m
 160°C 20s		 COTTON-POLYESTER - ACRYLIC & SIMILAR FIBRES	 90°C




501 Black




512 Lemon yellow




509 Magenta



513 Light blue



516 Teal




532 Fluor pink



502 White




503 Golden yellow



521 Pink




515 Vivid blue



517 Light green




560 Black stardust




508 Grey




507 Orange




526 Lavander



505 Royal blue




506 Green




528 Dark grey




510 Light red




520 Burgundy



511 Navy blue




527 kakhi



519 Beige




504 Dark red



514 Purple



525 Anise



518 Brown