



METALPRINT

SILVER 1780 / GOLD 1782



POLIURETANO



145°C



SACAR EN CALIENTE



Cuchilla Flex 45°
PRESIÓN MEDIA



85 µm



15
SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Impresión y corte

Imprimir el diseño en positivo siguiendo las instrucciones de la impresora:

- Cuidado con las temperaturas de impresión (45°C) y de secado de las tintas (50°C).

- Seleccionar el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland, seleccionar Colorip o Versawork, y el perfil **GENERIC VINYL**

1. Recomendamos trabajar con la opción **MAX IMPACT**).

- Recoger el material y esperar por lo menos 4 horas a temperatura ambiente hasta que la tinta esté totalmente seca.

2. Termotransfer

- Quitar el exceso de material.

- El uso de una cinta no es imprescindible para transferir la imagen. Es posible de hacer la transferencia a mano o con una cinta de poliéster con poder adhesivo normal. No se usa una cinta de papel.

- Pensar el diseño sobre el textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 145°C / 15 segundos – presión media.

- Si se usa una cinta, recogerla caliente.

ESPELURA:



Flex metalizado de poliuretano - Se imprime con tinta solvente y eco solvente.
85 micras

SOPORTE:

Poliéster transparente



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado.
- Planchado: al revés
- Los materiales imprimibles son sensibles: siempre manipularlos con precaución y con guantes.
- Almacenar el rollo en una funda de plástico, en un lugar sano.
- Para un mejor resultado es importante utilizar las tintas proporcionadas por el fabricante de impresoras.

LIMPIEZA

- Producto delicado, limpiar en frío únicamente
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : NO
- Limpieza en seco : NO

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

Chemica
Heat transfers for textiles