



SUNMARK



VINYL/

POLIURETHANE*
*(4114 / 4107)



100°C



RETIRER A
FROID



Lame Flex 45°



135µm
PU : 80µm



15 Sec

DESCRIPTION

APPLICATION

1. Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 100°C / 15 sec / pression moyenne.
4. Retirer le polyester à froid.

EPAISSEUR:  VINYL 135 microns
Polyuréthane 80 microns

SUPPORT: Polyester adhésif transparent



RECOMMANDÉ POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le textile
- Ce produit n'est pas garanti contre les rayons UV

LAVAGE

- NE PAS LAVER

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement


Heat transfers for textiles